





















BOTTEGA® - SIENA



CONFORME ALLE NORME UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa GL - CONFORMING TO STANDARDS UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa GL

 DIMENSIONI Dimensions CONFORM	 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption <0.15%	 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture >42 N/mm²	 FORZA DI ROTTURA Breaking strength ≤ 1300 N min CONFORM	 RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance 5/4	 ESPANSIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion $\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance RESISTANT	 RESISTENZA AL GELO Frost resistance RESISTANT
ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-5	ISO 10545-7	ISO 10545-8	ISO 10545-9	ISO 10545-12
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance LA HA RESISTANT	 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Classe 5 RESISTANT	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance R10	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance A	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance >0.4	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance 25>PTV_{WET}>36	 C.O.F. DINAMICO Dynamic coefficient of friction >0.42	 REAZIONE AL FUOCO Fire reaction A1_{FL} class
ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A. Rep. CEC/81	BS 7976	ANSI A137.1	UNI EN 13501-1
 CONDUTTIVITÀ TERMICA Thermal conductivity $\lambda = 1.3 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	 RESISTENZA ALLA LUCE ED AL COLORE Light and colour fastness NO VARIATION	 STONALIZZAZIONE Shade variation V4 HIGH	 SUPERFICIE Surface NATURALE NATURAL				
EN 12524	DIN 51094	ANSI A 137.1					

“Ceramics of Italy”



放射性水平A类

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi ed in qualsiasi documento di promozione commerciale di Bottega S.p.A., hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varei tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.
 All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Bottega S.p.A. are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.