





















## BOTTEGA® - STONE REVOLUTION



CONFORME ALLE NORME UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa GL - CONFORMING TO STANDARDS UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa GL

 <b>DIMENSIONI</b> Dimensions	 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> Water Absorption	 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture	 <b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength $\leq 1300 \text{ N min}$	 <b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE</b> Abrasion resistance	 <b>ESPANSIONE TERMICA LINEARE</b> Linear thermal expansion	 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> Thermal shock resistance	 <b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance
<b>CONFORM</b>	$<0.1\%/<0.15\%$	$>45 \text{ N/mm}^2$	<b>CONFORM</b>	<b>5/4</b>	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$	<b>RESISTANT</b>	<b>RESISTANT</b>
ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-5	ISO 10545-7	ISO 10545-8	ISO 10545-9	ISO 10545-12
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> Chemical resistance	 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance	 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> Slip resistance	 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> Slip resistance	 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> Slip resistance	 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> Slip resistance	 <b>C.O.F. DINAMICO</b> Dynamic coefficient of friction	 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> Fire reaction
<b>LA HA RESISTANT</b>	<b>Classe 5 RESISTANT</b>	<b>R10</b>	<b>B</b>	$>0.4$	<b>PTV<sub>WET</sub>&gt;36</b>	$>0.42$	<b>A1<sub>FL</sub> class</b>
ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A. Rep. CEC/81	BS 7976	ANSI A137.1	UNI EN 13501-1
 <b>CONDUTTIVITÀ TERMICA</b> Thermal conductivity	 <b>RESISTENZA ALLA LUCE ED AL COLORE</b> Light and colour fastness	 <b>STONALIZZAZIONE</b> Shade variation	 <b>SUPERFICIE</b> Surface				
$\lambda = 1.3 \text{ W/m}\cdot\text{°K}$	<b>NO VARIATION</b>	<b>V3 MEDIUM</b>	<b>STRUTTURATA STRUCTURED</b>				
EN 12524	DIN 51094	ANSI A 137.1					

“Ceramics of Italy”



放射性水平A类

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi ed in qualsiasi documento di promozione commerciale di Bottega S.p.A., hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varei tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.  
 All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Bottega S.p.A. are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.