Caratteristiche tecniche

TECHNICAL INFO

CONFORME ALLE NORME UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa GL
CONFORMING TO STANDARDS UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa GL

DIMENSIONI Dimensions CONFORM	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption < 0,1%	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture > 45 N/mm²	FORZA DI ROTTURA Breaking strength ≥1300 N min CONFORM	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance 5/4	DUREZZA DI MOHS Hardness in Mohs degrees 7	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance RESISTANT
ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-5	ISO 10545-7	UNI EN 101	ISO 10545-9
RESISTENZA AL GELO Frost resistance RESISTANT	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance LA HA A RESISTANT	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Classe 5 RESISTANT	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance R10 Natural R9 Polished	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance B Natural A Polished	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance PTVWET 33	D.COF C.O.F. DINAMICO Dynamic coefficient of friction WET > 0.42 Natural DRY > 0.42 Polished
ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976	BS 7976-2
CONDUTTIVITÀ TERMICA Thermal conductivity λ =1.3 W/m·°K	RESISTENZA ALLA LUCE ED AL COLORE Light and colour fastness NO VARIATION	STONALIZZAZIONE Shade variation V3 MEDIUM	SUPERFICIE Surface NATURALE NATURAL	SUPERFICIE Surface LAPPATO POLISHED	ESPANSIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion α≤7x10⁻⁶°C⁻¹	D.COF C.O.F. DINAMICO Dynamic coefficient of friction WET > 0.42 Natural DRY > 0.42 Polished
EN 12524	DIN 51094	ANSI A 137.1			ISO 10545-8	BS 7976-2

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi ed in qualsiasi documento di promozione commerciale dei prodotti BOTTEGA®, hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione. I prodotti BOTTEGA® sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo hanno carattere indicativo e non sono vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore a 2MM. ITALCER S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. ITALCER S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi, in quanto non riproducibili su carta con assoluta fedeltà.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of the products BOTTEGA® are meant to be an indication of an average of figures recor-ded within a span (determined by international law) in several production runs , therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure. BOTTEGA® products comply with the current regulations. Any possible information about weights, measures, dimensions, colors, shades and other data contained throughout the illustrative material is indicative and not binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to lay the material by alternately taking it from different boxes. When laying rectified products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2MM. ITALCER S.p.A. will not be responsible for defects resulting from the incorrect laying of material. ITALCER S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported. The colours and aesthetic features of the products are approximate, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.